

# Master RD-2K Lacquer



## Uitstekende weerstand en duurzaamheid voor openbare ruimtes

Master RD-2K Lacquer is een watergedragen tweecomponenten, sneldrogende vloerlak die werkt met een isocyanaatvrije vernettingsverharder. Het is bedoeld voor openbare ruimtes met intensief zwaar verkeer, zoals kantines en trappen, vanwege de uitzonderlijk sterke bescherming, hoge slipweerstand en extreme weerstand tegen zwarte hielstrepes, krassen en vlekken. De lak is helemaal helder en behoudt mooi de lichte uitstraling van het hout. Deze binnenklimaat gelabelde lak wordt op een handige en veilige manier aangebracht en zorgt daarna voor een comfortabel binnenklimaat.

- Uiterst sterk en bestendig
- Anti-slip niveau R9
- Lichte Noordse look
- Langere houdbaarheid na mengen dankzij Master 2K Hardener
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501: Bfl-s1
- Waterbasis

## Toepassingsgebied

Voor het lakken van nieuwe, onbehandelde en nieuw geschuurde houten vloeren in open ruimtes met veel verkeer. Ideaal voor alle houtsoorten.

## Gebruik

### Vorbereiding

Het is belangrijk dat zowel het hout als de lak minstens 15°C hebben (bij voorkeur ca. 20°C) met een gemiddelde luchtvochtigheid van ongeveer 50%. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd. Gebruik voor het fijnschuren van blank hout een schuurpapier of een schuurpad met korrel 100-120. Stofzuig grondig en veeg de vloer schoon met een goed uitgewrongen natte doek. WOCA Intensive Wood Cleaner kan helpen om verontreinigingen van volledig geschuurde houten vloeren te verwijderen voordat deze worden voorbehandeld of gelakt. Laat de vloer 's nachts volledig drogen. De vloer moet volledig droog zijn voordat de primer wordt aangebracht. Gebruik bij het primeren WOCA Master Base Primer voor nieuw geschuurd hout om de verlijming van de zijkant te verminderen. Als alternatief kunt u WOCA Master Multi Primer proberen voor exotische houtsoorten of oudhout dat eerder is behandeld met olie of was.

### Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein

oppervlak met het product te bewerken.

#### **Laatste schuurgang**

Korrel 100-120.

#### **Behandeling**

0

#### **Verwerking dag 1**

Breng de primer aan. Wanneer deze droog is, meng WOCA Master 2K Hardener met de lak en schud deze grondig voor u dit gebruikt. Laat het mengsel tien minuten rusten vóór gebruik, zodat de verharder kan geactiveerd worden. Een laag Master RD-2K Lacquer moet onverdund worden aangebracht met een kwast of roller. Zorg dat er geen lak blijft liggen. Breng de lak nat-in-nat aan om overlappingen te vermijden. Laat het oppervlak tot de volgende dag drogen.

#### **Verwerking dag 2**

Schuur het oppervlak met gruis 120-200 en stofzuig het oppervlak grondig. Breng de laatste laag Master RD-2K Lak aan met verharder (vers gemengd). Als de laatste laklaag na meer dan 24 uur droogtijd wordt aangebracht, moet altijd een afwas met WOCA Intensive Wood Cleaner en in intermediair schuren worden uitgevoerd.

#### **Opmerking**

Water en gekleurde vloeistoffen zoals rode wijn en koffie moeten onmiddellijk worden verwijderd om vlekken te voorkomen.

## **Droogtijden**

**Tussen lagen:** 2-3 uur bij 20°C

**Licht gebruik:** 4-6 uur bij 20°C

**Aanbeveling:** Meubilair mag pas na 24 uur terug worden geplaatst. Schoonmaken en tapijten leggen mag pas na 5 dagen. Als u de droogtijden niet respecteert, kan dit hechtingsproblemen veroorzaken en minder bestendig zijn. Voor elke laklaag wordt de droogtijd langer. De droogtijden worden minder lang bij een hoge temperatuur en lage luchtvochtigheid. De droogtijden worden langer bij een lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid.

**Volledig uitgehard:** 5 dagen bij 20°C

## **Technische gegevens**

**VOS:** 40 g/l, maximale grenswaarde (A/e (VB)): 130 g/l.

**Dichtheid:** 1.00-1.10 g/ml.

**Houdbaarheid:** 2 jaar

**Verwerkingstemperatuur:** +15-25°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

**Verbruik:** 8-10 m²/L

**Kleuren:** Kleurloos - Mat

#### Reiniging gereedschap: Gebruik water

**Bewaren:** +10-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

**Verpakking:** 5 L

**Viscositeit:** 20-25 Twe. DIN Cup 4

**Houdbaarheid na mengen:** Het mengsel moet binnen 48 uur gebruikt worden. Grondig schudden/roeren voor gebruik.

**Drogestofgehalte:** Ca. 26%

**Mengverhouding:** 2% of 100 ml op 5 L lak.

## Onderhoud en bijbehorende producten

#### Reiniging en onderhoud

Voor de dagelijkse schoonmaak wordt WOCA Master Cleaner aanbevolen. Verfris het oppervlak met WOCA Master Care en verwijder kleine krasjes en beschermt tegen slijtage.

WOCA Denmark A/S  
Tværvej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
+45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.*